Ficha Técnica

SP

Pintura en Spray Colores

Descripción:

La Pintura en Spray ABRO seca rápidamente, y deja un acabado brillante siempre. Puede usarse en interiores y exteriores.

Indicaciones de Uso:

Puede ser usado en madera, metal, plásticos, yeso, cartón, y alfarería. Para usos en interiores y exteriores.

1. Todas las superficies deben estar libres de grasa, óxido, humedad, cera y pintura suelta. Lije ligeramente las superficies oxidadas, duras o brillantes.
2. Proteja el área circundante del aerosol.
3. AGITE EL ENVASE vigorosamente durante un minuto después de que la bola mezcladora suene. Agite ocasionalmente durante el uso. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo cuando la temperatura sea de 70°F (21°C) o superior.
4. Apunte la abertura del botón rociador hacia el objeto, sosteniendo el envase de 10" a 12" (25 cm) de la superficie a pintar. Use un movimiento constante y amplio. Para evitar chorreos o goteos, es mejor aplicar varias capas delgadas en lugar de una capa gruesa.
5. Limpie la válvula rociadora inmediatamente después de su uso invirtiendo el envase (poniéndolo boca abajo). Rocíe hasta que solo salga presión.

Presentaciones:

- Lata metálica de 400 mL

Almacenamiento:

Mantener alejado del calor, chispas y fuego - no exponer a temperaturas mayores a 49ºC.

Precauciones:

Contenido bajo Presión. Extremadamente inflamable! Irrita piel, ojos y nariz. Usar con ventilación adecuada. No es tóxico cuando está seco.

DATA DE TEST TÍPICO

Pruebas	Estándar	Resultados
Apariencia del Acabado de Pintura	El brillo del color es uniforme, la superficie es lisa	Calificado
Tiempo de Secado (25°C) - Tiempo de Secado Superficial (min)	≤10 minutos	<10
Tiempo de Secado (25°C) - Tiempo de Secado Completo (h)	≤24 horas	<2
Efecto de Atomización	Pulverización continua en forma de niebla, no en línea	Calificado
Tasa de Pulverización	≥95%	99%
Prueba de Fugas	Mantener el producto en agua a 50 ± 2°C durante cinco minutos; no debe presentar fugas	Calificado
Brillo	Excepto para la pintura mate y la pintura fluorescente en aerosol	91.4°
Flexibilidad (mm)	≤2 mm	1 mm
Resistencia al Impacto	≥15	50
Resistencia al Agua	La pintura seca sobre una lámina de hojalata, sumergida en agua durante cuatro horas, no debe formar espuma; se permite un leve mate	Calificado
Adhesión	≤3	1
Ingredientes No Volátiles %	≥20%	28%
Temperaturas de Secado y Pegajosidad	25°C	25°C

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

