soldiMix



Ficha Técnica

Clásico 10 Min.

Contenido 30g

Adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxicas y endurecedores que actúa como soldadura metálica y se aplica en frío, es de curado rápido.

Una vez endurecido:
- No tiene olor, y es atóxico.
- No se contrae, no se dilata, no se deforma, y puede aplicarse en cualquier espesor, conserva su volumen original.
- Resiste ácidos, álcalis, productos químicos, etc.
- Es un excelente aislante eléctrico.

Modo de uso:

1. Limpieza: Limpiar de polvo y grasa la superficie en donde se va aplicar el pegamento.
2. Preparación: En la tablita roja que viene dentro de nuestro empaque, aplicamos el lado A con el lado B en proporciones iguales.
3. Mezcla: Mezclamos por un par de minutos hasta tener un color uniforme.
4. Aplicación: Aplicar el pegamento en el objeto o superficie. Unimos ambas partes, ejerciendo un poco de presión.
5. Tiempo de curado: Seca de 8 a 10 minutos, y alcanza su máxima resistencia en 24 horas.

Aplicaciones:

- Soldar todo tipo de piezas de maquinarias.
- Sellar tuberías de aire.
- Construir roscas sobre cualquier material.
- Rellenar sopladuras de fundición.
- Fabricar soportes, mordazas y guías para piezas especiales.
- Sellar rajaduras en el carburador, filtro, etc.
- Sellar ranuras de los tornillos.
- Para pegar joyerías, artículos decorativos.
- Piezas transparentes.
- Asegurar losetas o rellenar las rotas.
- Reparar muebles, lámpara, etc.

Trabaja de manera excelente en:

- Adornos
- Estatuillas
- Jarrones
- Zócalos
- Cerámicos
- Granito

Soporte de temperatura: Hasta 100°C
Resistencia de tracción: 120 kg/cm2
Resistencia a la humedad: Baja.
Almacenamiento: Mantener en temperaturas entre 18 y 30 °C, evitar exposición directa al sol y altas temperaturas
Vida Útil: 4 años
Tiempo de Curado: Entre 8 a 10 min.
Incluye: 2 tubos (A y B), una tablita roja y una espátula mezcladora.

Color: Marfil

industrial beta

Av. Santa Ana, 210 / Urbanización Industrial “La Aurora” / Lima ATE - Perú
Teléfonos: 470 9440 / 470 9955 / servicioalcliente@industrialbeta.com